



## BLACK PLUS 75 C

De alta calidad, la lámina para vehículos Black Plus 75 C conserva su privacidad a la vez que protege del calor de los rayos del sol.



Garantía SOLAR SCREEN®  
**10 AÑO(S)**



Punto de inflamabilidad  
**M1**



Almacenamiento desde -5°C a +40°C  
**3 AÑO(S)**



Norma REACH RoHS **CUMPLE  
CON LA NORMATIVA**

## ANCHOS DISPONIBLES:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

## DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (\*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	22 %
Reflejo de luz visible exterior	7 %
Reflejo luz visible interior	5 %
Energía solar total rechazada	47 %
Energía solar total rechazada 2*	40 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	8 %
Absorción de energía solar	41 %
Transmisión de energía solar	35 %
Reducción del deslumbramiento	79 %
Valor "g"	NC
Valor "u"	NC
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	40 µ

Color desde el exterior : NEGRO

## COMPOSICIÓN

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica con partículas IR anti-calor
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



## CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar durante al menos un mes y no se debe aplicar adhesivo en la lámina.

*Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.*

## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar\*\*

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✗
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✗
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✗
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✗
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí    ! Precaución    ✗ No  
recomendado

\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m<sup>2</sup>, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.